

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE CANALISATION DE GAZ ATG

EXPRESS



Pour assemblage : cuivre et alliages cuivreux utilisation : canalisations de gaz
 composition : 6% argent/phosphore/cuivre température de fusion (°C) : 645/725
 résistance mécanique (daN/mm) : 45 longueur : 500 mm ou 380 mm pour la référence
 506805 produit associé : décapant 050100 ou 105100.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT (GR)	LONGUEUR (MM)	Ø (MM)	UNITÉ DE VENTE
157728	50	380	2,0	UNITE
157574	500	500	2,0	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)