

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 80 G - BOBINE Ø 2 MM

GUILBERT-EXPRESS



Conforme a la norme NFC 90550.

Pour les travaux courants en plomberie sanitaire et électricité assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4% température de fusion 221°C bobine 96,5% étain, 3,5% argent conforme à la norme NFC 90550.

RÉFÉRENCE

155456

UNITÉ DE VENTE

UNITE

Caractéristiques :

- Conditionnement (gr) : 80
- Ø (mm) : 2

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)